

TRANSPORTBAND-PAPIER FÜR LACKIERANLAGEN

Wir liefern Ihnen das passende Transport-Papier für Ihre Lackieranlage oder andere Anwendungen.

Bitte fragen Sie an

- › Natron-Kraftpapier
- › Recycle-Papier, beschichtet/nicht beschichtet
- › unterschiedliche Papierstärken (Grammaturen) von 60 - 150 g/m²
- › Wicklungen von 100 - 2.000 lfm.
- › Wicklungen nach Durchmesser und Rollenlänge
- › Hartpapier-Wickelhülsen in unterschiedlichen Durchmessern

Gerne beantworten wir schnellstmöglich Ihre Anfrage per E-Mail

Senden Sie Ihr Anliegen an: info@transportpapier.de



Technische Daten:

Flächengewicht, DIN ISO 536	80-90	115-125	g/m ²
Dicke, DIN ISO 20534	115	150	µm
Porosität, Gurley ISO 5636/5	20	20	s/100 ml
Berstdruck, Schopper DIN 53113	2,5	2,5	Kp/cm ²
Dennison Wachstest	16	16	
Opazität DIN 53146	89	89	%
Leimungsfaktor	5,0	5,0	f

Berechnung der Papierrollen (Länge der Wicklung):

$$L = \frac{\pi}{4 \cdot P} \cdot (D^2 - d^2)$$



MASCHINEN SERVICE ALLGAEU GMBH

Innovapark 20 · 87600 Kaufbeuren

Mobil: +49 160 44 190 17 · Tel.: +49 8341 96660 200 · Fax: +49 8341 96660 202

E-Mail: info@transportpapier.de

www.transportpapier.de